



Popis výrobku

Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,175 W/mK
Objemová hmotnost ρ cca 870 kg/m³

Tloušťka desky	Standardní formáty	Hmotnost	Počet desek/paleta
6 mm	1250 x 2500 mm	cca 5,7 kg/m ²	65
	-		-
8 mm	1250 x 2500 mm	cca 7,6 kg/m ²	50
	-		-
10 mm	1250 x 2500 mm	cca 9,5 kg/m ²	40
	1250 x 3000 mm		30
12 mm	1250 x 2500 mm	cca 11,5 kg/m ²	30
	-		-
15 mm	1250 x 2500 mm	cca 13,9 kg/m ²	25
	1250 x 3000 mm		20
20 mm	1250 x 2500 mm	cca 18,5 kg/m ²	20
	1250 x 3000 mm		15
25 mm	1250 x 2500 mm	cca 23,1 kg/m ²	15
	1250 x 3000 mm		10

Zvláštní formáty a přřezy na vyžádání.

Nezapomeňte objednat

Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®).

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Formáty

Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.

Obaly

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.