



Popis výrobku

Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMAXON®, typ A, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Třída reakce na oheň

A1 dle ČSN EN 13 501-1.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,280 W/mK
Objemová hmotnost ρ cca 850 kg/m³

Tloušťka desky	Standardní formáty	Hmotnost	Počet desek/paleta
8 mm	1200 x 2500 mm	cca 7,3 kg/m ²	50
10 mm	1200 x 2500 mm	cca 9,0 kg/m ²	40
12 mm	1200 x 2500 mm	cca 11,0 kg/m ²	30
15 mm	1200 x 2500 mm	cca 13,1 kg/m ²	25
18 mm	1200 x 2500 mm	cca 15,6 kg/m ²	20
20 mm	1200 x 2500 mm	cca 17,3 kg/m ²	20

Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.

Nezapomeňte objednat

Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®).

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Desky PROMAXON® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.