

## Obecné pokyny pro práci s materiály Wolf dodávaných společností CIUR a.s., IČO 406 12 724

### Aktualizace

Vždy je třeba dodržovat aktuální „Obecné pokyny pro práci s materiály Wolf“. Tyto aktuální „Obecné pokyny pro práci s materiály Wolf“ jsou k dispozici na [www.wolfdesky.cz](http://www.wolfdesky.cz). Starší verze „Obecných pokynů pro práci s materiály Wolf“ postrádají automaticky platnost, resp. účinnost momentem zveřejnění aktuálních „Obecných pokynů pro práci s materiály Wolf“ na zmíněné internetové adrese [www.wolfdesky.cz](http://www.wolfdesky.cz).

### Podmínky pro skladování a montáž

Materiály Wolf mohou být aplikovány pouze v uzavřených a vytápěných prostorách s konstantními klimatickými podmínkami, tj. teplota zde nesmí být nižší než 15°C a vlhkost vzduchu musí odpovídat rozpětí 40-60%. Desky se musí skladovat ve vodorovné poloze naležato.

### Aklimatizace

Před vlastní aplikací se musí desky Wolf aklimatizovat v místě pokládky nebo montáže minimálně po dobu 24 hodin. Zabráníme tak nechtěným dilatačním změnám a případným spárám po aplikaci.

### Sluneční záření

Materiály Wolf musí být během skladování a aplikace chráněny před slunečním zářením.

### Podklad

Podklad určený pro aplikaci materiálu Wolf musí být vždy nosný, suchý a pevný, zbavený nerovností a nečistot.

### Kontrola vlhkosti podkladu

Před pokládkou desek Wolf musí být provedeno měření vlhkosti karbidovou metodou[CM]. Vlhkost podkladu určeného pro aplikaci materiálu Wolf nesmí překročit následující hodnoty:

Podklad	maximální vlhkost v %
Cementový potěr	2,0
Cementový potěr s podlahovým vytápěním	1,8
Anhydrit	0,5
Anhydrit s podlahovým vytápěním	0,3

### Dřevěné podklady

Před pokládkou desek Wolf na dřevěné podlahy musí být přezkoušen jejich konstrukční stav (např. přišroubovat volná prkna). Podklad musí být pevný a nesmí pérovat. Pozor na rovinatost.

**Dokumentace**

Podmínky skladování a podmínky aplikace na místě vlastní pokládky materiálů Wolf musí být před započítím jejich aplikace řádně přezkoušeny a zdokumentovány, a to pro případ uplatnění jakýchkoli práv odběratele ze záruky. Při nedodržení těchto „Obecných pokynů pro práci s materiály Wolf“, nebo chybějící dokumentaci ve smyslu tohoto ustanovení nepřebírá firma CIUR a.s. žádné záruky.

**Specifikace podlahové krytiny**

Současně s těmito „Obecnými pokyny pro práci s materiály Wolf“ jsou společností CIUR a.s. vytvořeny montážní pokyny pro materiály Wolf týkající se jednotlivých podlahových krytin. Tyto pokyny je třeba rovněž bezpodmínečně dodržet při aplikaci materiálů Wolf, aktuální verzi těchto pokynů najdete vždy na [www.wolfdesky.cz](http://www.wolfdesky.cz).

**Pohledová strana nahoru a celoplošný kontakt s podkladem**

Pohledová strana desky Wolf označená štítkem musí vždy směřovat nahoru, aby bylo zabráněno prohnutí desky. Desky Wolf musí být celoplošně v kontaktu s podkladem.

**Dilatační spáry u velkých prostor**

Dilatační spáru mezi aplikovanými deskami Wolf je třeba vždy vytvořit u místností s délkou přes 20 m.

**Pokládka plovoucím způsobem nebo lepením**

Dle požadované podlahové krytiny mohou být desky Wolf položeny buď plovoucím způsobem, nebo celoplošně lepeny k podkladu. U plovoucích podlah s click systémem, pokládáme desky Wolf také plovoucím způsobem. U lepených krytin musí být desky Wolf celoplošně přilepeny k podkladu, nebo položeny ve dvou vrstvách a slepeny mezi sebou systémovým lepidlem.

**Pokládka na sraz, na dilatační pásy u obvodových konstrukcí**

Wolf desky pokládáme na sraz v jednotlivých řadách, řady potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Desky Wolf jsou kladeny po obvodu na dilatační pásy se svislými konstrukcemi. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku. Podlahová krytina se obvodových konstrukcí nesmí dotýkat.

**Pokládka ve dvou vrstvách**

Při pokládce desek Wolf ve dvou vrstvách klademe desky na kříž. Je třeba se vyvarovat případných spár, každá taková spára vede ke zhoršení celkového výsledku.

**Zkracování (formátování) desky**

Desky zkracujte na vodorovné stabilní podložce např. přímočarou pilou s keramickým plátkem, okružní pilou s vidiovým kotoučem nebo zalamovacím nožem. Používejte ochranné pomůcky.

**Olepování**

Po zkrácení na požadovaný formát hranu ihned olepte pomocí pásky Wolf Tape. Pro olepování používejte pouze pásku Wolf Tape.

**Místnosti s vysokou vlhkostí**

V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nad 60% je třeba desky Wolf opatřit penetračním nátěrem. V koupelnách je třeba vytvořit vrstvu hydroizolační stěrky a systém dokonale utěsnit.

**Izolační vrstvy pod desky Wolf**

Jsou-li desky Wolf pokládány na izolační vrstvu např. měkké dřevovláknité desky, je třeba dát pozor na pevnost izolačního materiálu v tlaku, kdy musí být minimálně dodrženy dále uvedené hodnoty:

Tloušťka izolační vrstvy	Pevnost v tlaku
≤ 20 mm	100 kPa
> 20 mm do 60 mm	200 kPa

**Montáž na stěnu**

Desky Wolf kotvíme na stěnu vždy delším rozměrem vodorovně s podlahou. Důvodem je konstrukce desky resp. jednotlivých vln orientovaných v podélném směru. Při provrtání pak nedochází k vysypání písku.

**Doporučení**

Doporučujeme omezit na minimum veškeré mokré procesy! V případě nutnosti se desky Wolf musí celoplošně penetrovat za přesného dodržení technologických postupů a doporučení výrobce.

**Vyrovnávací podsyp**

Vyrovnávací podsyp u konstrukci podlah lze aplikovat pouze ve spojitě podobě. Volně uložené podsypy ve spojení se systémy Wolf nelze použít. Pod spojitý podsyp je třeba vložit ochrannou fólii a na podsyp položit vrstvu z deskového materiálu např. měkké dřevovláknité desky nebo OSB.

**Vztah ke Všeobecným obchodním podmínkám**

Momentem zveřejnění těchto obecných pokynů pro práci s materiály Wolf na internetové adrese [www.wolfdesky.cz](http://www.wolfdesky.cz), se tyto stávají **PODMÍNKAMI PRO NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM**, ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky zboží společnosti CIUR a.s., IČO 406 12 724.